



MAKER IBERTEM 34

Description

Huile minérale de nature paraffinique à viscosité moyenne, élaborée à partir d'huiles de base très raffinées et d'additifs spéciaux qui lui confèrent les propriétés nécessaires pour répondre aux conditions requises lors du trempage rapide d'aciers, à chaud, lorsque la température du bain est comprise entre 85 et 125 °C, et en atmosphère fermée au-dessus de 95 °C. Ce type d'huile s'utilise avec des pièces en acier au carbone ou peu alliées.

Performances

- Grande vitesse de refroidissement.
- Contient des additifs qui lui permettent de très bien résister à l'oxydation et à la formation de boues, ce qui prolonge sa durée de vie.
- Grande stabilité thermique et faible volatilité qui permettent de réduire la formation de fumées et le risque d'incendie.
- Résistance à la formation de mousses.
- Capacité de trempage uniforme et durable.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Aspect	-	Visuel	B et T
Couleur	-	ASTM D1500	<3
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,880
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	8,3
Vitesse de refroidissement maximale (MVE)	°C/s	ISO 9950	54,53
Température pour la MVE	°C	ISO 9950	568,87
Vitesse de refroidissement à 300 °C	°C/s	ISO 9950	6,45
Temps à 600 °C	s	ISO 9950	12,37
Temps à 400 °C	s	ISO 9950	17,75
Temps à 200 °C	s	ISO 9950	53,37
Courbe de refroidissement			En annexe

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.



MAKER IBERTEM 34

