



MAKER LAMINOX 1197

Descrição

Fluido muito ligeiro com alto grau de refino e aditivos especialmente seleccionados. A sua principal aplicação é para laminagem a frio de aços inoxidáveis de carácter ferrítico e austenítico de baixo conteúdo em carbono. Existe uma versão concentrada deste producto, denominado Maker Laminnox 1197 C. Para mais informação contactar o departamento Técnico.

Qualidades

- Baixa viscosidade que proporciona ao aço um acabamento brilhante.
- Devido à sua fluidez facilita a formação de uma capa de transferência, diminuindo o consumo por menor aderência e menor retenção ao ser filtrado.
- Confere uma perfeita lubrificação para que a película se mantenha na zona, nem se produza muito calor por fricção.
- Diminui os riscos de manchas.
- Facilita o desengorduramento, caso se realize.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- ISO: 6743/7 - MHB

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Aspecto	-	Visual	Brilhante e Transparente
Cor		ASTM D1500	1
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,857
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	10
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	2,65
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	175
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-30
Índice de saponificação	mg KOH/g	ASTM D94	4,5
Volatilidade Noack, 1h a 150 °C		DIN 51581	2,5
Corrosão ao Cobre 3h a 100°C		ASTM D130	1b
Propriedades EP, máquina 4 bolas		ASTM D2783	
- Última carga sem gripar	kg		40
- Carga de soldadura	kg		126
- Índice carga desgaste	-		17,1
Desgaste 4B (1h/40 kg), mancha	mm	ASTM D4172	0,49

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.