ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30

Description

Lubrifiant synthétique conçu pour satisfaire les exigences des spécifications VW 504 00/507 00 des moteurs essence et diesel les plus modernes du groupe VW-Audi-Seat-Skoda, qui prévoient, entre autres, un espacement prolongé des vidanges. Il est aussi recommandé pour tout moteur essence à injection directe ou diesel avec des systèmes d´échappement pourvus de filtres à particules FAP. Ses propriétés de lubrifiant longue durée (Long Life) favorisent la réduction de la consommation de carburant et de lubrifiant, et donc les émissions de polluants dans l´atmosphère. Son niveau de performance permet de l´utiliser sur des véhicules qui requièrent ACEA C3 ou ACEA C2 (sauf exigences fuel economy).

Performances

- Les résultats obtenus lors du test normalisé de VW avec filtre à particules FAP garantissent la compatibilité de l´huile avec le système de post-traitement des gaz d´échappement, en évitant l´augmentation de la consommation de carburant et la perte de performance du moteur dues à l´accumulation de cendres dans le filtre.
- Les tests internes réalisés sur des moteurs essence et diesel Audi et VW garantissent les performances maximales de ce lubrifiant sur toute la gamme de véhicules Euro 6 et antérieurs de ce fabricant.
- Faible consommation de lubrifiant grâce à ses bases synthétiques de très haute qualité.
- Produit longue durée, qui peut permettre d´espacer notablement les vidanges : jusqu´à 50 000 km selon les recommandations du fabricant du véhicule.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API: SN*
- PORSCHE: C30*
- ACEA: C3
- FIAT: Meets FIAT 9.55535 S3
- MB: 229.51*
- VW: 504 00/507 00*
- BMW: LL-04

*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			5W-30
Densité à 15 ºC	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosité cinématique à 100 ºC	cSt	ASTM D445	12,1
Viscosité cinématique à 40 ºC	cSt	ASTM D445	73
Viscosité CCS à -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Indice de viscosité		ASTM D2270	170
Point d'inflammation, vase ouvert	ºC	ASTM D92	> 180
Point d’écoulement	ºC	ASTM D97	-42
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,1
Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (90 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 9,3
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	< 10
HTHS, viscosité à 150 °C	cP	CEC L-36-90	> 3,5

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.