



MAKER COMANDER BLUE EHC

Description

Il s'agit d'un fluide hydraulique résistant au feu et à haut rendement, conçu pour être utilisé dans les systèmes de commande électro-hydraulique (EHC) de turbines à vapeur, y compris les systèmes utilisant des servovannes à tolérance fine. De nature synthétique, tout changement de fluide universel vers des produits de cette nature doit faire l'objet d'une consultation, car sa compatibilité avec les joints est sensiblement différente.

Utilisé dans les systèmes de contrôle des turbines à vapeur dans les centrales thermiques conventionnelles ou nucléaires, comme lubrifiant dans les turbines à gaz et dans les centrales à cycle combiné à un haut niveau de sécurité requises pour ces utilisations.

Lubrifiant classé comme facilement biodégradable, ce qui en fait un produit beaucoup plus respectueux de l'environnement que les fluides de base minérale. En outre, il comprend des avantages tels que : propriétés d'auto-extinction, stabilité thermique élevée, oxydative et hydrolytique et d'excellentes propriétés lubrifiantes.

Performances

- Résistance au feu (Mutual-Standard-6930)
- Essai de circuit chauffé – sans allumage.
- Inflammation par pulvérisation (persistance maximale de brûlé) 8 secondes.

Classification des substances dangereuses:

- Classification WHMIS : Non classé.
- Classifié cancérogène, mitogénique et neurotoxique : non classé.
- Essai de mutation : négatif pour les cellules L5178 et BALB/c3T3

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- SIEMENS: TLV 9012 03*
- GEK: 46357J
- ALSTOM: HTGD 690 149
- MUTUAL STANDARD: 6930

*Approbation formelle



MAKER COMANDER BLUE EHC

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Grade ISO VG			46
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	1,17
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	5,5
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	44,5
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-24
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	262
Point d'auto-ignition	°C	ASTM D2155	565
Désaération à 50 °C	min	IP 313	5
Mousse: Sec I, II, III stabilité	mL	ASTM D892	0/0/0
Biodégradabilité après 28 jours	%	OECD 301B	61%

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.