



## MAKER HYDRAULIC SC

### Description

Huiles de qualité maximale pour circuits hydrauliques. Fabriquées à partir de bases paraffiniques de type «sans cendres»: elles disposent en effet d'additifs sans cendres, adaptés aux systèmes hydrauliques dont les servovalves ont une tolérance très fine et lorsqu'une excellente filtrabilité du fluide hydraulique est nécessaire.

### Performances

- Grande résistance au vieillissement et à la formation de boues.
- Indice de viscosité élevé.
- Excellentes propriétés EP.
- Grande facilité à séparer l'eau.
- Bonne capacité d'élimination de lair.
- Filtrabilité exceptionnelle.
- Excellentes propriétés anti-mousse.
- Bonne capacité antirouille et anticorrosion.
- Compatible avec les joints et les élastomères.

### Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ARBURG\* (ISO 46)
- MANULI: Hydraulics\* (ISO 46)
- AFNOR: NFE 48603-HM (ISO 32, ISO 46, ISO 68)
- FIVES CINCINNATI: P-68 (ISO 32)
- FIVES CINCINNATI: P-70 (ISO 46)
- PARKER DENISON: HF0, HF1, HF2 (ISO 32, ISO 46, ISO 68)
- KRAUSS-MAFFEI: Hydraulic Oil\* (ISO 46, ISO 68)
- SIEMENS: zinc free hydraulic oils HLP 46\* (ISO 46)
- DIN: 51524-HLP (ISO 32, ISO 46, ISO 68)
- FIVES CINCINNATI: P-69 (ISO 68)
- ISO: 6743/4 HM, 11158 HM (ISO 32, ISO 46, ISO 68)

\*Approbation formelle



## MAKER HYDRAULIC SC

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR			
Grade ISO VG			20	32	46	68
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	20	32	46	68
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	4,1	5,1	6,6	8,7
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	106	100	98	98
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	195	226	231	246
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-33	-27	-27	-24
Désémulsion à 54 °C	min	ASTM D1401	20	20	20	20
Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C	-	ASTM D130	1	1	1	1
Résistance à la rouille, méthode A	-	ASTM D665	Passe	Passe	Passe	Passe
TAN	mg KOH/g	ASTM D974	0,60	0,26	0,26	0,26
Désaération à 50 °C	min	ASTM D3427	2	2	3	6
Oxydation (TAN = 2)	h	ASTM D943	>2.000	>2.000	>2.000	>2.000
FZG, échelon des dommages	-	DIN 51583	11	11	11	11
Usure 4B, diamètre (1h, 40 kg, 75 °C)	mm	ASTM D4172	-	0,35	0,30	0,30
Machine 4 billes, indice charge usure	-	ASTM D2783	-	28	34	35

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.