



Description

Lubrifiant synthétique spécialement conçu pour les véhicules essence GM, Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Opel et Vauxhall, conforme à la dernière version de la spécification dexos1 Gen3. Il favorise les économies de carburant (Fuel Economy) et contribue à la réduction des émissions de CO₂. Grâce à son haut niveau de performances, il convient également aux véhicules exigeant les spécifications API SQ et ILSAC GF-7A.

Performances

- Grâce à sa technologie synthétique et à sa viscosité optimisée, il permet une économie de carburant pouvant atteindre 4,3 % (0W-20) et 3,6 % (5W-30) dans les conditions normalisées de l'essai Sequence VIE.
- Convient aux véhicules recommandant le niveau de qualité ILSAC GF-7A, notamment certains modèles des marques Lancia, SsangYong et Toyota.
- Également adapté aux moteurs essence modernes à injection directe turbocompressés, où il assure une protection contre les dommages liés au phénomène LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
- Offre une excellente protection contre la formation de dépôts à haute température, un meilleur contrôle des boues et une excellente compatibilité avec les joints pour une efficacité maximale.
- Compatible avec les versions antérieures de la spécification dexos1.
- Convient aux véhicules essence ainsi qu'à leurs versions hybrides correspondantes.
- Inclut une protection supplémentaire contre le phénomène LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
- Proporciono sus comentarios sobre BizChat

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API SQ (0W-20)*
 - FIAT Meets FIAT 9.55535 CR1
 - FIAT Meets FIAT 9.55535 GSX (5W-30)
 - GM dexos1™ Gen 3 [D30BADE102] (0W-20)*
 - GM dexos1™ Gen 3 [D325AADE102] (5W-30)*
 - ILSAC GF-7A*
- *Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR	
GRADE SAE			0W-20	5W-30
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,842	0,848
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	46,8	57,2
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9	10,0
Viscosité CCS à -30 °C	cP	ASTM D5293		< 6.600
Viscosité CCS à -35 °C	cP	ASTM D5293	< 6.200	
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	174	163
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-42	-39
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	232	233
Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 6,9	> 9,3
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,6	8,6
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	10	8,6

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.