repsol lubricants

Lubrifiants Véhicules Légers

ELITE SUPRA P 0W-30

Description

Lubrifiant synthétique pour véhicules essence et diesel légers qui, grâce à sa faible viscosité et dans des conditions normales de conduite, permet de réduire la consommation de carburant (« Fuel Economy »), ce qui se traduit par une diminution des émissions de CO_2 dans l'atmosphère et donc par un impact environnemental moindre. De plus, sa faible teneur en cendres (Mid SAPS) en fait une huile idéale pour les véhicules équipés de systèmes de filtre à particules (DPF) et nécessitant un niveau de qualité ACEA C2. Spécialement conçu pour les véhicules Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi et Honda.

Performances

• Sa formulation soigneusement élaborée offre d'excellentes propriétés anti-usure et antioxydantes ainsi qu'un fort pouvoir détergent-dispersant, garantissant une protection et une propreté optimales du moteur ainsi qu'une durée de vie prolongée de l'huile.
• Excellent comportement à froid, se traduisant par une meilleure circulation de l'huile au démarrage et une réduction de l'usure grâce à la formation plus rapide du film lubrifiant.
• Convient aux véhicules équipés de filtres à particules et nécessitant le niveau de qualité ACEA C2, grâce à sa faible teneur en cendres.
• Grâce à sa viscosité, il permet de réduire la consommation de carburant et, par conséquent, les émissions de CO_2 dans des conditions normales de conduite.
• Convient aux véhicules essence, diesel et à leurs versions hybrides correspondantes.
• Inclut une protection supplémentaire contre le phénomène LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• ACEA C2
• API SP*
• FIAT Meets FIAT 9.55535 DS1
• FIAT Meets FIAT 9.55535 GS1
• PSA B71 2312*
*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			0W-30
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,845
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	54
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	9,65
HTHS, viscosité à 150 °C	cP	ASTM D5481	›2,9
Viscosité CCS à -35 °C	cP	ASTM D5293	‹6.200
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	164
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-51
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	236
Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	9,4
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	›6,0
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	10,5

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.