



## Lubrifiants Industrie Métallurgique

MAKER IBERCUT 9 AM

### **Description**

Huile de coupe pure très fluide préparée avec des huiles de base synthétiques et des additifs spéciaux qui facilitent le meulage de l'acier et des alliages. Excellente stabilité thermique et capacité de refroidissement grâce à la nature des bases utilisées. Empêche la formation de brouillards, la soudure des copeaux et le grippage.

Il est conseillé de bien nettoyer les réservoirs avant d'utiliser le nouveau produit.

### **Performances**

- Offre une excellente protection de l'outil et prolonge la durée de vie de l'outil.
- Sa grande onctuosité améliore la finition des pièces, évite les copeaux de soudage et le grippage des outils.
- Intègre des additifs spéciaux qui minimisent l'apparition de brouillards d'huile.
- Grande capacité de séparation de l'eau.
- Excellentes qualités anti-mousse.
- Produit non chloré.

### Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• ISO 6743/7-L-MHF





# Lubrifiants Industrie Métallurgique

## MAKER IBERCUT 9 AM

## Caractéristiques techniques

|  | UNITÉ    | MÉTHODE     | VALEUR                  |
|--|----------|-------------|-------------------------|
| Couleur                                    | -        | ASTM D1500  | 0,5                     |
| Aspect                                     | -        | Visuel      | Brillant et transparent |
| Densité à 15 °C                            | g/cm3    | ASTM D4052  | 0,836                   |
| Viscosité cinématique à 40 °C              | cSt      | ASTM D445   | 9,5                     |
| Viscosité cinématique à 100 °C             | cSt      | ASTM D445   | 2,6                     |
| Indice de viscosité                        | -        | ASTM D2270  | 109                     |
| Mousse: Sec I, II, III formation           |          | ASTM D892   | 10/10/10                |
| Mousse: Sec I, II, III stabilité           |          | ASTM D892   | 0/0/0                   |
| Point d'écoulement                         | °C       | ASTM D97    | -66                     |
| Point d'inflammation, vase ouvert          | °C       | ASTM D92    | 168                     |
| 4 Billes EP, charge de soudure             | kg       | ASTM D2783  | 200                     |
| 4 Billes EP, dernière charge sans grippage | kg       | ASTM D2783  | 100                     |
| 4 Billes EP, indice charge usure           | -        | ASTM D2783  | 43,2                    |
| Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C          | -        | ASTM D130   | 3b                      |
| Désémulsion à 54 °C                        | min      | ASTM D1401  | 10                      |
| TAN  | mg KOH/g | ASTM D664   | 0,05                    |
| Volatilité Noack, 1 h à 250 °C             | % poids  | CEC L-40-93 | 73,6                    |

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.