



Lubrifiants Nautiques pour Bateaux de Plaisances

SAILOR GASOLINE BOARD 4T

Description

Lubrifiant synthétique conçu pour tout type de moteur essence 4T à refroidissement à eau de hors-bord et in-board. Grâce à sa composition, il garantit une excellente protection contre la corrosion. Il est recommandé par la plupart des fabricants de bateaux de plaisance. Sa composition est conforme à la norme stricte NMMA FC-W pour les moteurs marins et garantit une navigation fiable pour le moteur.

SAILOR GASOLINE BOARD 4T est compatible avec une large gamme de moteurs des principales marques du secteur, telles que Yamaha, Honda Marine, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, OMC Evinrude Johnson et Mercruiser, entre autres.

Performances

- Synthétique lubrifiant avec excellentes propriétés anti-usure, qui garantissent une plus longue durée de vie du moteur.
- Bonne fluidité à froid qui facilite le démarrage et réduit l'usure du moteur.
- En dispersant les boues, vernis et autres produits d'oxydation de l'huile à température élevée, il permet d'éviter le collage des segments.
- Contient des inhibiteurs antirouille et anticorrosion efficaces, qui protègent le moteur en milieu marin.
- Évite l'apparition de boues grâce à ses additifs dispersants, permettant ainsi de maintenir une propreté optimale du moteur et de tous ses composants à tout moment.
- Réserve alcaline (TBN) très stable qui lui confère une grande capacité à neutraliser les acides formés lors de la combustion.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• API SM

• NMMA FC-W/FC-W(CAT)*

*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR	
GRADE SAE			10W-40	10W-30
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,854	0,854
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	88	71
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	13,7	11,3
Viscosité CCS à -25 °C	cP	ASTM D5293	4491	4430
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	159	152
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	236	224
Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	12,54	10,62
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,6	7,3
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	6,5	5,4

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.