



## Description

Lubrifiant synthétique de la plus haute qualité recommandé pour les moteurs 4T de hautes performances avec des propriétés d'économie de carburant. Cette huile, associée à sa faible consommation, contribue à une meilleure préservation de l'environnement que les lubrifiants conventionnels.

Spécialement formulé pour répondre aux exigences "longue durée" des motos Piaggio Medley (125 iGET, 125/150 R.I.S.S iGET Euro4) et Vespa GT/GTS/GTV (GTS 125/150 i.e iGET Euro4), et dans les moteurs nécessitant la qualité VW 506.01.

## Performances

- Sa formulation élaborée confère à cette huile d'excellentes propriétés anti-usure, notamment pour la bonne préservation du système mécanique du moteur.
- Cette huile réduit la consommation de carburant et contribue à une meilleure protection de l'environnement en réduisant les émissions de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère, grâce à sa viscosité étudiée à haute et basse température.
- Réduction de la consommation de lubrifiant grâce à sa composition synthétique de haute qualité.
- Durabilité optimale, ce qui peut prolonger considérablement les intervalles de vidange d'huile.
- Excellent comportement de la viscosité à froid ; très bonne pompabilité du lubrifiant au démarrage, favorisant une formation rapide du film d'huile et donc une réduction de l'usure.
- Haut pouvoir de dispersion des détergents, qui garantit une propreté totale des éléments du moteur.
- Ne doit être utilisé que lorsque le grade de viscosité SAE 0W-30 est recommandé par le constructeur de moto.

## Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- VW 503 00/506 00/506 01

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			0W-30
Densité à 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,860
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	53,0
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	9,6
HTHS, viscosité à 150 °C	cP	ASTM D5481	2,9 - 3,4
Viscosité CCS à -35 °C	cP	ASTM D5293	< 6200
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	160
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-39
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	> 200
Volatilité Noack, 1 h à 150 °C	% poids	CEC L-40-93	< 12

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.