# ELITE EVOLUTION V 0W-30

## Descrizione

Lubrificante 100% sintetico sviluppato per soddisfare le rigorose specifiche VW 504.00/507.00 (per motori a benzina e diesel del gruppo VW-Audi-Seat-Skoda), Porsche C30 e BMW Longlife 04 con un grado di viscosità 0W-30. Il suo utilizzo è consigliato per qualsiasi motore benzina a iniezione diretta o diesel con sistemi di post-trattamento con filtri antiparticolato DPF che richiedono il livello qualitativo ACEA C3 con questo grado di viscosità. I componenti utilizzati nella sua formulazione sono di altissima qualità. Grazie a tutto questo, otteniamo un prodotto di lunga durata (Long Life) che favorisce la riduzione del consumo di lubrificante e di conseguenza del suo impatto ambientale.

## Caratteristiche

- I risultati ottenuti nel test standardizzato VW con il filtro antiparticolato DPF garantiscono la compatibilità del lubrificante con questo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, evitando l'aumento del consumo di carburante e la perdita di prestazioni del motore causata dall'accumulo di ceneri nel filtro.
- I test effettuati con questo lubrificante sui motori benzina e diesel Audi e VW garantiscono prestazioni massime per l'intera gamma di veicoli Euro 6 e precedenti di questo produttore.
- Riduce al minimo la formazione di depositi e morchie, massimizza la protezione del motore dall'usura.
- Prodotto di lunga durata, in grado di prolungare notevolmente gli intervalli di cambio dell'olio fino a 30.000 km, secondo le prescrizioni del costruttore del veicolo.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- PORSCHE: C30*
- ACEA: C3
- VW: 504 00/507 00*
- BMW: LL-04

*Approvazione formale

## Caratteristiche tecniche

| | UNITÀ | METODO | VALORE |
|---|---|---|---|
| GRADO SAE | | | 0W-30 |
| Densità a 15 ºC | g/cm3 | ASTM D4052 | 0,849 |
| Viscosità cinematica a 100 ºC | cSt | ASTM D445 | 12,0 |
| Viscosità cinematica a 40 ºC | cSt | ASTM D445 | 62 |
| Viscosità CCS a -30 °C | cP | ASTM D5293 | < 6.200 |
| Indice di viscosità | | ASTM D2270 | 194 |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | ºC | ASTM D92 | > 215 |
| Punto di scorrimento | ºC | ASTM D97 | -48 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D2896 | 7,7 |
| Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy) | cSt | CEC L-14-93 | 11,4 |
| Volatilità Noack, 1h a 250 °C | % peso | CEC L-40-93 | < 13 |
| HTHS, viscosità a 150 °C | cP | CEC L-36-90 | > 3,5 |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.