



Descrizione

Lubrificante sintetico progettato per garantire elevate prestazioni nei motori di veicoli ad alta potenza. Si distingue per la sua lunga durata (Long Life) e per l'elevato livello di protezione contro l'usura.

La sua gradazione di viscosità e l'impiego dei componenti più avanzati impediscono la formazione di depositi nei motori di grande cilindrata, anche nelle condizioni operative e ambientali più estreme.

Caratteristiche

- La gradazione di viscosità garantisce un facile avviamento a temperature molto basse e, allo stesso tempo, un'elevata resistenza all'usura nelle condizioni operative più severe, assicurando la durata del motore.
- I test effettuati dimostrano un'eccellente resistenza all'ossidazione e una minima formazione di morchie e depositi, favorendo la pulizia del motore e aumentandone la durata.
- Particolarmente raccomandato per le autovetture ad alte prestazioni, in particolare per i motori Mercedes-Benz, BMW, Porsche, VW/Audi e Renault.
- L'elevata stabilità termica e la natura sintetica della sua formulazione consentono di prolungare gli intervalli di sostituzione dell'olio e di ridurre al minimo il consumo di lubrificante.
- Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.
- Include una protezione aggiuntiva contro il fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA A3/B4
- API SP*
- BMW LL-01
- FORD WSS-M2C937A
- MB 226.5/229.5*
- RENAULT RN0700, RN0710*
- VW 502 00/505 00*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			0W-40
Densità a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,844
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	64
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	12,8
Viscosità CCS a -35 °C	cP	ASTM D5293	<6.200
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	200
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	240
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-45
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	>12,5
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	<10

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.