



Descrizione

Olio lubrificante sintetico di qualità ACEA C3, particolarmente raccomandato per i veicoli dotati di filtri antiparticolato come sistema di trattamento dei gas di scarico. Si distingue per il suo ridotto contenuto di ceneri (Mid SAPS) ed è il lubrificante specifico per i veicoli Renault diesel e benzina che richiedono il livello qualitativo RN17. Inoltre, è un lubrificante Long Life che consente di prolungare notevolmente gli intervalli di cambio dell'olio, sempre nel rispetto delle raccomandazioni del costruttore.

Caratteristiche

- Il ridotto contenuto di ceneri (Mid SAPS) lo rende indispensabile per garantire la durata delle nuove tecnologie progettate per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, come i filtri antiparticolato diesel (DPF).
- Mantiene il motore pulito, evitando la formazione di morchie e depositi di fuliggine alle alte temperature.
- I test di usura mostrano valori ampiamente inferiori ai limiti richiesti, garantendo la durata del motore.
- L'eccellente resistenza alla perdita di viscosità dovuta al taglio e l'elevata resistenza all'ossidazione consentono di prolungare notevolmente gli intervalli di cambio dell'olio senza compromettere la pulizia del motore.
- Contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ nell'atmosfera, consentendo un risparmio di carburante fino all'1% rispetto ai lubrificanti convenzionali.
- Adatto per veicoli a benzina, diesel e relativi veicoli ibridi.
- Include una protezione aggiuntiva contro il fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA A5/B5
- ACEA C2, C3
- API SP*
- FIAT Meets FIAT 9.55535 S3
- MB 226.52*
- MB 229.51/229.52*
- PSA B71 2290
- RENAULT RN0700, RN0710
- RENAULT RN17*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			5W-30
Densità a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,851
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	56
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	10,6
HTHS, viscosità a 150 °C	cP	ASTM D5481	> 2,95
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	> 150
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	> 210
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	< -36
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 9,3
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,1
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	< 13

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.