



Descrizione

Lubrificante sintetico progettato per veicoli benzina marchio GM,Chevrolet, GMC,Buick, Cadillac, Opel e Vauxhall per soddisfare l'ultima versione delle specifiche dexos1, dexos1 Gen3. Consente la riduzione del consumo di carburante (Fuel economy) in normali condizioni di guida. Di conseguenza, contribuisce ad una minore emissione di CO₂ nell'atmosfera, e alla salvaguardia dell'ambiente. Per il livello prestazionale, può essere utilizzato nei veicoli che richiedono API SP e ILSAC GF-6A.

Caratteristiche

- Grazie alla sua natura sintetica e alla sua particolare viscosità consente un risparmio di carburante fino al 3.8% (0W-20) e 3,1% (5w-30) in normali condizioni rispetto ai limiti dei test Sequence VIE.
- Adatto per veicoli che consigliano livelli di qualità ILSAC GF-6A di alcuni veicoli marchio Lancia, Ssangyong r Toyota.
- Inoltre è indicato per l'utilizzo nei motori a benzina di ultima generazione turbo alimentati ad iniezione diretta dove è indispensabile garantire protezione nei confronti della pre accensione a basse velocità (LSPi).
- Offre un'eccellente protezione del motore rispetto alla formazione di depositi ad alte temperature, un maggior controllo dei fanghi e compatibilità con giunti ottenendo un'efficienza massima.
- Compatibile con le versioni anteriori di Dexos1.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • API SP* | • FORD WSS-M2C962-A1 (0W-20) |
| • FIAT Meets FIAT 9.55535 CR1 | • GM dexos1™ Gen 3 [D30BADE102] (0W-20)* |
| • FIAT Meets FIAT 9.55535 GSX (0W-20) | • GM dexos1™ Gen 3 [D325AADE102] (5W-30)* |
| • FORD WSS-M2C961-A1 (5W-30) | • ILSAC GF-6A* |

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

GRADO SAE	UNITÀ	METODO	VALORE	
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0W-20	5W-30
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	0,842	0,846
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	46,8	57,2
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	8,9	10,0
Viscosità CCS a -35 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600	< 6.200
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	174	163
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	232	233
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42	-39
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 6,9	> 9,3
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,6	8,6
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	10	8,6

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.