



Descrizione

Olio lubrificante sintetico conforme agli standard qualitativi ACEA C5 e C6, particolarmente raccomandato per i veicoli diesel e a benzina dotati di filtri antiparticolato come sistema di trattamento dei gas di scarico. Si caratterizza per le sue importanti proprietà di risparmio di carburante (Fuel Economy) e per il contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera in normali condizioni di guida. Inoltre, i suoi componenti sintetici lo rendono un lubrificante Long Life, consentendo intervalli di sostituzione dell'olio prolungati secondo le raccomandazioni di ciascun costruttore.

Caratteristiche

- Grazie alla sua tecnologia sintetica e alla viscosità attentamente ottimizzata, consente un risparmio di carburante fino al 3,0% rispetto ad altri lubrificanti nelle condizioni standardizzate del test M111FE.
- È inoltre adatto all'utilizzo nei moderni motori a benzina a iniezione diretta turbocompressi, dove offre protezione contro i danni causati dal fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
- Grazie alla sua elevata qualità, si distingue per la ridotta formazione di depositi e morchie rispetto ad altri oli sintetici, come dimostrato dai risultati delle prove effettuate dai principali costruttori di motori.
- Riduce al minimo i depositi nel turbocompressore.
- La sua gradazione di viscosità 0W-20 riduce gli attriti interni e facilita gli avviamenti a freddo mantenendo una lubrificazione ottimale.
- Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C5, C6
- API SQ*
- FORD WSS-M2C952-A1*
- GM dexosD [DD25BADE102]*
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006*
- MB-Approval 229.71*
- OPEL OV401547*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			0W-20
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,844
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	41
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,3
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	184
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	210
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	9,5
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	10,8

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.