



Descrizione

Lubrificante sintetico ad alte prestazioni sviluppato specificamente per i motori di ultima generazione del Gruppo Volkswagen (Audi, VW, Seat, Skoda) che richiedono l'approvazione VW 508 00/509 00. Adatto sia ai veicoli a benzina che diesel. Può essere utilizzato anche su veicoli di altri costruttori che richiedano un lubrificante con viscosità 0W-20 e livello qualitativo ACEA C5 o C6. La combinazione di basi lubrificanti e additivi di ultima generazione garantisce il risparmio di carburante e la protezione del motore richiesti dalla specifica VW 508 00/509 00.

Caratteristiche

- Lubrificante con viscosità 0W-20, a ridotto contenuto di ceneri e bassa viscosità HTHS (High Temperature High Shear), HTHS $\geq 2,6$ mPa·s.
- Soddisfa i requisiti della specifica VW 508 00/509 00 per i motori diesel e benzina a iniezione diretta di ultima generazione.
- La sua gradazione di viscosità 0W-20 facilita gli avviamenti a freddo mantenendo una lubrificazione ottimale nei punti di contatto metallo-metallo e adattandosi ai diversi stili di guida.
- Adatto ad applicazioni con intervalli di sostituzione dell'olio prolungati (Longlife).
- Raccomandato esclusivamente per motori di ultima generazione e non adatto a motori che richiedano lubrificanti conformi a specifiche precedenti.
- Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.
- Include una protezione aggiuntiva contro il fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C5, C6
 - API SQ*
 - Ford WSS-M2C956-A1*
 - ILSAC GF-7A*
 - PORSCHE C20*
 - VW TL 52577-A
 - VW 508 00/509 00*
 - VW TL 52577-C
- *Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			0W-20
Densità a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,844
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	43,3
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,4
Viscosità CCS a -35 °C	cP	ASTM D5293	<6.200
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	174
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	8,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	11,2
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	<11

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.