





# Lubrificação geral

## MAKER CHAIN SAE 30 Y 40

## Descrição

Os lubrificantes Repsol Maker Chain SAE 30 e 40 são elaborados com bases cuidadosamente seleccionadas, que foram tratadas de forma a melhorar notavelmente a sua adesividade natural.

Para lubrificação geral muito adequado para aplicações de lubrificação perdida (almotolia, trincha,...). Especialmente recomendados para a lubrificação de correntes de motoserra.

#### **Qualidades**

- Alto índice de viscosidade
- Marcada untuosidade
- Boa protecção anticorrosão

## Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

• DIN 51501 L -AN

• THYSSENKRUPP 73 (40)\*

• ISO 6743/1 - AN

\*Aprovação formal

### Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR	
GRAU SAE			30	40
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052		0,886
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	100	150
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	11	14,5
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	95	95
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-15	-10
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	210	220
Corrosão ao Cobre 3h a 100°C	-	ASTM D130	1a	1a
Rust, método A	-	ASTM D665	Passa	Passa

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.