



MAKER ZEUS SLIDEWAY

Descrição

Lubrificantes especialmente formulados para a lubrificação de guias, tanto horizontais como verticais, de máquinas ferramenta. São formulados com óleos minerais obtidos a partir de bases parafínicas muito refinadas e uma selecção de alto índice de viscosidade e aditivos de última geração que proporcionam as suas características e propriedades de adesividade, antidesgaste, extrema pressão e "anti stick-slip", facilitando os movimentos e o deslocamento sem ressaltos.

Lubrificantes específicos para guias com altas cargas de máquinas ferramenta.

Pelas suas características especiais de untuosidade e de suporte de carga, pode utilizar-se em elementos de maquinaria têxtil, de impressão ou elementos industriais lubrificados por gotejamento, nos quais não é fácil reter o lubrificante.

Os graus ISO VG 32 e 68 são utilizados como fluidos hidráulicos nos sistemas em que, além do circuito hidráulico seja necessário lubrificar também as guias.

Adequados para máquinas ferramenta de alta precisão.

Qualidades

- Excelente comportamento em peças deslizantes, incluindo com elevadas cargas e baixas velocidades.
- Grande resistência à oxidação.
- Grande aderência às superfícies metálicas.
- Excelente capacidade de carga.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- DIN 51517/3 - CLP (220)
- DIN 51524-HLP (32, 68)
- ISO 6743/13 - GA, GB
- ISO 6743/4 - HG (32, 68)
- NEGRI BOSSI ELEOS, eCANBIO JANUS Y VESTA series (220)*
- ENGEL Engel Injection Moulding Machines (68)*
- LEFFER Gasholder sealing oil (100, 68)*
- FIVES CINCINNATI P-47 (68)
- FIVES CINCINNATI P-50 (220)
- FIVES CINCINNATI P-53 (32)

*Aprovação formal

**MAKER ZEUS SLIDEWAY****Características técnicas**

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR	
Grau ISO VG			32	68
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,872	0,884
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	5,6	8,8
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	111	107
Corrosão ao Cobre 3h a 100°C	-	ASTM D130	1b	1b
Desemulsão a 54 °C	min	ASTM D1401	15	15
Ponto de fluxo	°C	ASTM D97	-12	-12
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	210	220
Stick-slip ratio	-	Cincinnati Lamb	0,77	0,77

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.